


Articolo DADA - *Article DADA*

Peso/Weight	UNI EN ISO 2286-1:2001	Gr/M2	580	+/-10
Spessore/Thickness	UNI 4818-2	MM	1,00	+/-0.10
Composizione/Composition		%	COT 10%-PES 20%-PU 1-PVC 69%	
Altezza Rotoli/Width		cm	140±2	
Resistenza Trazione/Tensile Strength	UNI EN ISO 1421:2000	N/5 cm	Ordito/Along ≥500 Trama/Across ≥350	
Resistenza alla Lacerazione/Tear Strength	UNI EN ISO 4674-1:2005	N	Ordito/Along ≥14 Trama/Across ≥10	
Resistenza alla Cucitura/Seam Resistance	UNI 10606	N/cm	Ordito/Along 22 Trama/Across 9	
Allungamento Rottura/Ultimate Elongation	UNI EN ISO 1421:2000	%	Ordito/Along ≥10 Trama/Across ≥20	
Delaminazione Supporto/Peel Adhesion	UNI EN ISO 2411:2001	N/5cm	Ordito/Along ≥40 Trama/Across ≥40	
Abrasiono/Wear (Martindale)	UNI EN ISO 20344:2011	Cicli/Cycles	51.200 Secco/Dry 25.600 Umido/Wet	
Flessione/Flexing Endurance	UNI 4818-13	Cicli/Cycles	≥100.000	
Solidità colore rivestimento allo sfregamento Coating color fastness to rubbing	UNI EN ISO 105-X 12	Scala grigi/Grey Scale	5 Secco/Dry 4.5 Umido/Wet	
Resistenza alla luce/Light Resistance	UNI EN ISO 105-B02:01	Scala dei Blu/Blue Scale		7
Resistenza idrolisi/Hydrolysis Resistance	ISO 1419:1995 (E) C	Resistente/Resistant		> 5 Settimane > 5 Weeks
Sigaretta in combustione lenta Smouldering cigarette test	EN 1021-1:2014	Mancata accensione Non-ignition		
Fiamma equivalente a un fiammifero Match flame equivalent test	EN 1021-2:2014	Mancata accensione Non-ignition		

INFIAMMABILITÀ / FLAMMABILITY
 STANDARD:
 UNI 9175/FA1 (1IM)
 IMO - FTP
 CALIFORNIA 117, SECTION E
 BS7176/EN1021 PARTS 1 & 2 1994



A richiesta /On demand: Possibilità trattamento CRIB 5/CRIS 5 treatment;
 Possibilità trattamento easy clean/ Easy clean treatment;
 Possibilità trattamento TEFLON per Contract specifico (Es. ristorazione, bar)
 TEFLON treatment for specific Contract (ex. Hospitality);
 FMVSS 302 U.S.A. Motor Vehicle Safety
 Senza ftalati/ Phthalates free;

I NOSTRI PRODOTTI RISPETTANO LE NORMATIVE EUROPEE REACH/ OUR PRODUCTS RESPECT THE EUROPEAN REACH DIRECTIVES

MANUTENZIONE/CARE AND CLEANING

Per rimuovere macchie solubili in acqua come caffè, soft drinks, latte, birra, ecc:
 Usare una spugna morbida con acqua e sapone neutro, tamponare sulla macchia e successivamente pulire con un panno morbido e acqua.
 Per rimuovere macchie di crema, rossetto, inchiostro, è consigliato alcool etilico, frizionando leggermente con un panno.

Ordinary dirt and water soluble stains such as coffee, soft drinks, milk, beer, etc. can be removed by using a clean cloth or soft sponge and dabbing the stain with soapy water.
 To remove spots of cream, lipstick, ink is recommended ethyl alcohol, by rubbing lightly with a cloth.

 Il prodotto non sopporta trattamento al cloro/ Do not treat with chlorine.

 Il prodotto può essere stirato al rovescio, ad una temperatura max di 110°C, meglio frapponendo un panno umido.
 The product can be ironed on the back at a max temperature of 110°C, better interposing a humid cloth.

TRA DIFFERENTI LOTTI DI PRODUZIONE, POTRANNO VERIFICARSI OSCILLAZIONI DI TONALITÀ DI COLORE E MANO, CHE COMUNQUE RIENTRANO NELLE CONSUETUDINI DI TOLLERANZA. SI CONSIGLIA PERTANTO DI NON MESCOGLIARE IN FASE DI LAVORAZIONE PEZZE